

## **Baco, Steinschlagschutz schwarz (Spraydosen) U40**

---

### **Verwendung / Charakteristik**

Baco U40 ist ein dauerhafter Korrosionsschutz und Steinschlagschutz auf Kunstharz-Kunststoffbasis. Die Materialien sind nach der Trocknung beständig gegen kohlenwasserstoffhaltige Kaltreiniger, tensidhaltige saure und alkalische Hochdruckreiniger, Salzwasser und Streusalz.

---

### **Anwendungsbereich**

Dieser Unterbodenschutz eignet sich besonders für die Beschichtung von Einstiegkästen, Türschwelleren, Spoilern, Heckschürzen und Radkästen, im weiteren wegen seiner Antidröhnwirkung für Innenraum, Kofferraum, Motorhaube usw., wo bitumenhaltige Produkte ungeeignet sind. Weitere Einsatzbereiche sind die rückseitige Beschichtung von Fassadenverkleidungen, um Schlaggeräusche, wie sie durch Hagel oder Regentropfen entstehen, zu reduzieren, oder die Beschichtung von Maschinenverkleidungen.

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Loser Rost ist zu entfernen. Bei Rostnarben, die nicht durch Bürsten rostfrei gemacht werden können, empfehlen wir die Vorbehandlung mit Rostumwandler. Glatte Lacke sind vor der Beschichtung matt anzuschleifen. Baco U40 wird verarbeitungsfertig eingestellt geliefert und wird auf die staub- und fettfreie Fläche gesprüht. In einem Arbeitsgang können Schichtstärken bis zu 1 mm nass aufgetragen werden. Dosen vor Gebrauch gut schütteln. Nach Gebrauch umdrehen und Ventil leer sprühen. Spritzer und Sprühnebel können, wenn die Materialien noch nicht getrocknet sind, mit einem benzingetränkten Lappen entfernt werden. Getrocknetes Material kann mit Nitroverdünnung oder mechanisch durch Schleifen entfernt werden.

Das Produkt kann nach der Durchtrocknung geschliffen und mit allen im Fahrzeugbau üblichen Lacken überarbeitet werden. Vor dem Lackieren muss das Material durchgetrocknet sein.

**Lieferform**

500 ml Spraydose, schwarz

## Chemische Zusammensetzung

Alkydharz – Kunststoff, Propan / Butan

**Physikalische Daten**

Feststoffgehalt

~ 40 % (Wirkstoff)

Dichte

1,1 g/ml (Wirkstoff)

Flammpunkt

<-20  
-4°C (Wirkstoff)

Trockenzeit      Griffest bei 20° C

ca. 30 Min. / 50 µ

Verarbeitungstemperatur

15°C – 25°C

Verbrauch p. m<sup>2</sup> / 0,5mm:

ca. 700 g

Salzsprühtest:

500 µm Trockenfilm – 500 h

**Lagerfähigkeit**

mind. 24 Monate